

# Luftpudefolie - Air Space

I dag er luftpuder nok den mest hensigtsmæssige emballageløsning, når vi taler kartonfyld og produktbeskyttelse og samtidig skal tænke på kvalitet og miljø. Ubro SystemPac A/S tilbyder løsninger inden for kartonfyld og produktbeskyttelse med Luftpuder af flere typer, og har 10 års erfaring i pakning af kasser med luftpuder. Air Space er luftpudefolie af høj kvalitet med lave materialeomkostninger.

Air Space Luftpuder					
Råvare	Polyolefine				
Farve	Transperant				
Print	1 farve				
Rullediameter	Ca. 285 mm				
Folietykk. 9000	40my / 45my (± 8%)				
Folietykk. APM	40my / 50my (± 8%)				
Folielængde	685 m (40my) / 610 m (45my) / 550 m (50my)				
Foliebredde	200 mm / 250 mm / 300 mm (± 2%)				
Opbevaring	Indenfor og beskyttet mod direkte sollys				
Ruller pr palle	48 (mærket med typebetegnelse, varemærke, længde og bredde)				
<b>Volumen pr rulle*</b>	*(Ved max luft- og pudestørrelse)				
40my/200mm	50my/200mm	40my/250mm	45my/250mm	50my/250mm	50my/300mm
5,5 m <sup>3</sup>	4,5 m <sup>3</sup>	6,9 m <sup>3</sup>	6,2 m <sup>3</sup>	55,6 m <sup>3</sup>	56,8 m <sup>3</sup>

EGENSKABER	40 my	45 my	50 my	Testmetode
Density	0,92-0,925 gr/cm <sup>3</sup>	0,92-0,925 gr/cm <sup>3</sup>	0,94-0,95 gr/cm <sup>3</sup>	
Puncture resistance	0,55 J	0,55 J	0,62 J	Du Pont test method
<b>Brudforlængelse</b>				ASTM D 882
MD (på tværs)	400%	400%	400%	
TD (på langs)	20%	20%	20%	
<b>Brudstyrke</b>				ASTM D 882
MD (på tværs)	20MPa	22MPa	26MPa	
TD (på langs)	18MPa	20MPa	19MPa	
<b>Styrke i forsejling</b>				Sencorp heat sealer
110 °C/1 sec/60 psi	12 N/inch	12 N/inch	12 N/inch	
120 °C/1 sec/60 psi	25 N/inch	25 N/inch	25 N/inch	
130 °C/1 sec/60 psi	25 N/inch	25 N/inch	25 N/inch	

